



EXCELLO SATIN



Características

Pintura Arquitectónica satinada de alto desempeño que se caracteriza por su gran lavabilidad y una excelente transferencia de pintura a la superficie.

Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R).

Producto con Certificación Sello de Calidad NTE INEN 1544 Pintura Arquitectónica Tipo I.

Disponible en blanco y bases para el sistema de preparación de colores COLORSAP® Sherwin-Williams.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 minutos	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	2 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	90 - 117 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.14- 1.31 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	45 ± 3%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	31 ± 2%	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	75 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	7.4 m²/l a un espesor seco de 1.5 mils	-----
Vida útil	24 meses.	-----

*En condiciones normales de 20°C y 60% HR.

**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

USOS

Recomendada para la protección y decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

Excello Satin se caracteriza por:

- Alto cubrimiento.
- Durable.
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
- Buena nivelación.
- Óptima adherencia.
- Buena resistencia a los hongos.
- Lavable
- Acabado satinado.
- Bajo salpique.

PRESENTACIÓN

**Caneca / Galón /
Litro**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C



Preparación de superficies

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- 3 Fisuras menores a 0.5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- 4 Para cabezas de muro y bordes de ventanas expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico Transitable 5 o pintura recomendada por Sherwin-Williams para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

SUPERFICIES NUEVAS

- 1 En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de proceder a pintarlas.
- 2 En superficies interiores previamente se debe aplicar Loxon Primer 100% Acrílico de acuerdo con las instrucciones de dilución de la etiqueta.
- 3 En superficies exteriores es necesario el uso de Loxon Primer 100% Acrílico para evitar que la migración de sales deteriore la capa de acabado final.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- 1 Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Si se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar Loxon Primer 100% Acrílico.
- 2 Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.
- 3 En caso de que el estado de la superficie requiera el uso de un sellador diferente, deberá ser evaluado por el equipo de especificación técnica de Sherwin-Williams.



Aplicación

Temperatura ambiente: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua Limpia

Proporción de dilución: **Blanco:** 25% de agua.

Bases tintométricas: 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.
- 2 Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- 3 Aplicar 2 manos

Limpieza de equipos: utilizar agua limpia.

Nota: Colores intensos, que por su característica tienen menor cubrimiento, requieren ser aplicados sobre un fondo de acuerdo con la sugerencia del abanico de color. Para más información consultar con el equipo de Asistencia Técnica.



Precauciones

- ⚠ No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- 📦 Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- 👁 Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- 🗑 Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- 🧑 Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.