



PROCRAFT MASILLA ELASTOMÉRICA



Características

Procraft Masilla elastomérica está formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos, posee gran resistencia a los álcalis y al agua. Puede ser utilizada en interiores y exteriores debido a que provee a la superficie de gran flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
*Tiempo de secado aplicando capas finas	2 - 3 h	MT0157
*Tiempo de secado aplicando a 10mils	6 - 8 h	MT0157
Viscosidad a 25°C	130 - 140 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.195 - 1.395 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	70 +/- 1 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	61 +/- 1 %	MT0144
VOC (libre de agua y exentos)	44.3 g/L	ASTMD 3960
Rendimiento teórico	2.4 m²/L a 10 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Condiciones normales de 20 °C y 60 % HR)

USOS RECOMENDADOS

Especialmente desarrollado para uso en construcciones en interiores y exteriores de:



Cemento



Ladrillos



Hormigón



Bloques



Mampostería general

PROCRAFT MASILLA ELASTOMÉRICA se caracteriza por:

Trabaja como un resanador de fisuras en el relleno de roturas, agujeros, uniones, grietas, rajaduras, cuarteamientos, y otras imperfecciones propias de los enlucidos de cemento en nuestro medio. Además, actúa como una cinta reforzada, ya que es un puente entre la abertura y lo llenado.

PRESENTACIÓN

Galón / Caneca

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conserva la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.



Preparación de superficies

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 Concreto nuevo deberá estar completamente seco. Se recomienda 30 días de curado.
- 3 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- 4 Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.



Aplicación

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente: mínima: 10 °C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua

Proporción de dilución: No requiere dilución.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneizar el producto con una espátula.

Limpieza de equipos: Se puede realizar con agua.



Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.