



LOXON SELLADOR



Características

LOXON SELLADOR es un producto diseñado con resinas acrílicas modificadas de alto desempeño para acondicionar y sellar superficies exteriores e interiores de mampostería previo a la aplicación de una pintura de acabado. Producto caracterizado por su gran resistencia a la alcalinidad, rápido secado y fácil aplicación.

Disponible en color blanco.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
* Tiempo de secado al tacto	30 min.	MT0157
*Tiempo de secado para repinte	2 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 -110 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.13 – 1.23 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	33.27 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	20.38 %	MT0144
**Rendimiento Teórico	4.9 m²/l a 1.5 mils de espesor seco.	-----
VOCTEÓRICO (libre de agua y exentos)	121.7 g/L	ASTM D3960
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales. (T entre 15 °C – 30°C y 60%HR)

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie

USOS RECOMENDADOS

LOXON SELLADOR es un primer para acondicionar superficies exteriores e interiores de mampostería previo a la aplicación de una pintura de acabado:

- Fibrocemento.
- Ladrillo
- Concreto.
- Enlucido
- Estuco o empastes

VENTAJAS

- Resistente a la alcalinidad.
- Resistente a la intemperie y humedad.
- Óptima adherencia.
- Excelente compatibilidad con pinturas de látex.

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.



Preparación de superficies

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia y libre de alcalinidad.
- 3 Sobre superficies previamente pintadas, remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- 4 Superficies que presenten fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica (Serie AEP). Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- 5 En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de fraguado antes de aplicar LOXON SELLADOR.



Aplicación

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua

Proporción de dilución: Máximo 25% de agua.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneizar el producto con una espátula.
- 2 Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- 3 Aplicar 1 mano.

Limpieza de equipos: Agua.



Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con ojos y piel. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.