



LOXON PRIMER 100% ACRÍLICO



Características

Loxon Primer es un sellador formulado con resinas acrílicas de gran resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia. Producto diseñado para acondicionar o sellar superficies de mampostería en interiores y exteriores.

Disponible en color blanco que se puede aplicar directamente o tinturado en una gama de grises cuyas formulas están disponibles para el abanico de Colorsnap (Primers P1-P5).

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
¹ Tiempo de secado tacto	40 min.	MT0157
1 Tiempo de secado para repinte	3 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 -110 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.32 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	55 ± 2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	40 ± 2%	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	112.55 g/l	ASTM D3960
Rendimiento Teórico	10 m²/l a un espesor seco de 1.5 mils.	-----
Vida útil	24 meses	-----

¹ En condiciones normales. (T: entre 15°C – 30°C y 60% HR).

USOS RECOMENDADOS

LOXON PRIMER 100% ACRILICO está diseñado para acondicionar superficies de:

- Fibrocemento.
- Ladrillo
- Concreto.
- Enlucido
- Superficies con empastes
- Revoques

LOXON PRIMER 100% ACRILICO se caracteriza por tener resistencia a la alcalinidad y excelente adherencia.

Nota: Superficies como empastes y enlucidos deberán tener una buena cohesión (no se deben remover fácilmente con una ligera abrasión) para evitar problemas de adherencia. Este producto no constituye un acabado final de superficie..

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón / Litro

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C



Preparación de superficies

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- 3 Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- 4 Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- 5 Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se debe impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por Sherwin-Williams ECUADOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.
- 6 En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de fraguado antes de pintar la superficie.
- 7 Las superficies brillantes deber ser lijadas para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.



Aplicación

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua

Proporción de dilución: Máximo 25% de agua.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.
- 2 Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- 3 Aplicar 1 mano.

Limpieza de equipos: Agua.



Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.