



PROCRAFT TECHOS

Características

Recubrimiento formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño, brindando excelente resistencia a la intemperie. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de fibrocemento, metal galvanizado, techos al zinc y tejas.

Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE INEN 1544:2015 para pintura arquitectónica TIPO I.

Disponible en blanco, colores directos y en el Sistema de Preparación de Colores ColorSnap®

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secado para repintar	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 - 123 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.2 - 1.4 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	48 ± 5% (Depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	33 ± 3%	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	< 100 g/l	ASTMD 3960
**Rendimiento Teórico	8 m²/l a 1.5 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Especialmente desarrollado para uso en:

- Metal galvanizado.
- Techos al zinc.
- Tejas.
- Ladrillo.

Procraft Techos se caracteriza por:

- Excelente durabilidad.
- Optima Adherencia sobre diferentes sustratos.
- Resistente a la alcalinidad.
- Buen Cubrimiento.



Preparación de superficies

PARA USO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE GALVANIZADO Y TECHOS AL ZINC.

- 1 La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, libre de contaminantes. Para asegurar una buena adherencia es necesario la remoción completa de aceites, grasas, herrumbre suelta y otros materiales extraños en el sustrato, usando un desengrasante industrial o paños limpios humedecidos con thinner de Pinturas Condor.
- 2 Aplicación directa sobre sustrato.

PARA USO DIRECTO SOBRE TEJAS Y FIBROCEMENTO

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia y libre de alcalinidad.
- 3 Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie.
- 4 Muy importante acondicionar la superficie con sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX) o Loxon Sellador (Serie ALS) para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final. En caso de que el estado de la superficie requiera el uso de un sellador diferente, deberá ser evaluado por el equipo de especificación técnica de Sherwin-Williams.
- 5 En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- 6 Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura



Aplicación

Temperatura ambiente: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua limpia

Proporción de dilución: **Blanco:** Máximo 25% de agua limpia.

Colores y Bases tintométricas: Máximo 10% de agua limpia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.
- 2 Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- 3 Aplicar 2 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.



Precauciones

- ⊘ No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- 📦 Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- 👁 Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- 🗑 Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- 🧑 Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS