



PROCRAFT EMULSIÓN FIJADORA



Características

Procraft Emulsión Fijadora es un imprimante para superficies porosas, diseñado con resinas estiren-acrílicas de amplia elasticidad que permiten gran adherencia al sustrato; de fácil aplicación, de poder sellador, de rápido secamiento y alto rendimiento. La película formada de Procraft Emulsión Fijadora puede sobre-pintarse con cualquier tipo de pintura arquitectónica (Elastomérico-Vinil acrílico, etc.).

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Semi brillante	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 min.	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C,	30 - 50 cP	MT0003
Densidad a 25°C	0.9826-1.1826 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	40 ± 1%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	39 ± 1%	MT0144
Rendimiento teórico	11 m²/L a un espesor seco de 1.5 mils	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón / Litro

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C

USOS

Especialmente desarrollado para aplicarse sobre:



Estuco



Cemento



Fibrocemento



Concreto

PROCRAFT EMULSION FIJADORA se caracteriza por:



Fácil aplicación.



Resistente a la alcalinidad.



Óptimo poder de penetración.



Excelente rendimiento.



Máxima dureza y resistencia.



Flexibilidad a largo plazo.



Tolerancia a agentes atmosféricos.



Excelente resistencia a la intemperie.



Excelente propiedad de repintado.



Preparación de superficies

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- 3 Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- 4 Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- 5 En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- 6 Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura



Aplicación

Temperatura ambiente: mínima: 10 °C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere diluir, la relación de dilución que se empleará será de 4:1 es decir 4 partes de agua con una parte de emulsión fijadora.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO

Limpieza de equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua..



Precauciones

- ⊘ No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- 📦 Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- 👁 Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- 📦 Después de utilizar le producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- 🧑 Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.