



PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHAS



Características

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE INEN

1544:2015 para pintura arquitectónica TIPO I.

Disponible en blanco, colores directos y en el Sistema de Preparación de Colores ColorSnap®

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
*Tiempo de secado al tacto	1 hora	MT0157
*Tiempo de secado para repintar	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 - 123 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.2 - 1.4 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	48 ± 5 % (Depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	33 ± 3 %	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	< 100 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	8.4 m ² /l a 1.5 mils espesor	-----
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales de 20°C y 60% de humedad relativa. (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor)

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Galón

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Especialmente desarrollado para uso en:



Concreto.

Se caracteriza por:



Excelente durabilidad.



Optima Adherencia.



Resistente a la alcalinidad.



Buen Cubrimiento.



Preparación de superficies

PARA USO DIRECTO SOBRE CONCRETO

- 1 Para superficies lisas se recomienda crear puntos de anclaje mediante el uso de Lavaplast100, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- 2 Muy importante acondicionar la superficie con Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX), para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.

Nota: Colores intensos, que por su cromaticidad tienen menor cubrimiento, deben ser aplicados sobre Loxon Primer formulado desde P1 a P5, de acuerdo con la sugerencia del abanico de color. En los colores que se requiera aplicar previamente un fondo P6, el mismo deberá prepararse en la base ACX102 de pintura para canchas.

SUPERFICIES NUEVAS

- 1 En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- 2 Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- 3 Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.

SUPERFICIE PARA REPINTE

- 1 Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- 2 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- 3 Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta.

En caso de que el estado de la superficie requiera el uso de un sellador diferente, deberá ser evaluado por el equipo de especificación técnica de Sherwin-Williams.



Aplicación

Temperatura ambiente: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua limpia.

Proporción de dilución: **Blanco:** Máximo 25% de agua limpia.

Colores y Bases tintométricas: Máximo 10% de agua limpia.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.
- 2 Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- 3 Aplicar 2 manos

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.



Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.