

DOMINÓ ANTICORROSIVO

Características

DOMINO ANTICORROSIVO es un producto anticorrosivo de alta calidad, formulado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos que le confieren gran resistencia a la corrosión ocasionada por agentes atmosféricos, ya que forman una capa protectora en la superficie metálica.
Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R).
Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1043.
Disponible en color Gris mate.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	**Mate**	------
*Tiempo de secado al tacto (minutos)	**30 – 60**	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar (horas)	**3 – 4**	MT0060
Viscosidad a 25°C (KU)	**90 – 95**	MT0002
Densidad a 25 °C (kg/L)	**1.13 – 1.24**	MT0001
% Contenido de sólidos por masa	**52.3**	MT0045
% Contenido de sólidos por volumen	**34.2**	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos), (g/L)	**482**	ASTMD 3960
**Rendimiento Teórico	**9 m² /L** a 1.5 mils de espesor	------
Vida útil	**24 meses**	------

*En condiciones normales de 20°C y 60% HR.
**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

USOS RECOMENDADOS

- Protector anticorrosivo para superficies metálicas ferrosas.
- Ideal para ser utilizado como primer.
- Para ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Buena resistencia a la corrosión.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Rápido secado
- Excelente cubrimiento.

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón

Tanque (50 galones)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.

Preparación de superficies

1. Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, suciedad, humedad y cualquier otro contaminante.
2. En trabajos de repinte deberá eliminarse la pintura antigua en mal estado.
3. En superficies metálicas no ferrosas aplicar previamente un promotor de adherencia. (DOMINÓ UNIVERSAL METAL PRIMER GRIS).

Aplicación

Homogeneice el producto antes de utilizar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

BROCHA | RODILLO | PISTOLA CONVENCIONAL | AIRLESS

Disolvente de dilución: Thinner Laca o Solvente Plus SPS000.

Proporción de dilución:

- Para aplicación con brocha o rodillo se recomienda adicionar el 10 % de disolvente.
- Para aplicación con *pistola: Diluir en una relación en volumen 4:1 (4 partes de Dominó anticorrosivo y 1 parte de disolvente).

*Para aplicación con pistola se recomienda viscosidades de 18 a 22 segundos medidos en copa Zahn #2.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Aplique de una a dos manos.
2. En ambientes altamente corrosivos se recomienda aplicar una mano de Dominó anticorrosivo y posteriormente una mano de Dominó esmalte para una mejor protección.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35°C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado del fuego (Producto altamente inflamable).
- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo alejado del fuego y fuera el alcance de los niños

Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.